

Nos matériaux disponibles

	Frittage			Dépôt fil			
	PA 2200	GF 3200	PA 2210	ABS	ABS PC	PC	PC iso
Resistance à la traction <i>en MPa</i>	45	48	45	22	34,8	52	52
Coefficient d'élasticité <i>en MPa</i>	1700	3200	2250	1625	1825	2000	1745
Elongation <i>en %</i>	20	6	5	6	4,3	3	5
Module flexion <i>en MPa</i>	53	35	45	41	50	97	82
Coefficient de tension <i>en MPa</i>	1240	2100	2250	1835	1865	2135	2195
Densité	0,9	1,28	1,05	1,05	1,2	1,2	1,2

PA 2200	polyamide
GF 3200	polyamide chargé verre
PA 2210	polyamide ignifugé (retard de flammes) / valable aéronautique
ABS	ABS
ABS - PC	ABS + polycarbonate
PC	Polycarbonate
PC - iso	Polycarbonate / valable médical

Gamme de couleurs
ABS - ABS-PC - PC



WWW.AGTX.FR